

EC.RLV.ALBO MATE

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 33,3x55                          |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm) | 8,8                              |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | REVESTIMIENTO / <i>WALL TILE</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>         |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | BIII - GL                        |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L



| ENSAYOS/ <i>TESTS</i> |                                                                                             | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>                                          |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                       | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                        | DIMENSIONES                                                         | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                       | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY                                           | DIMENSIONS                                                          | COMPLIES WITH THE STANDARD |
|                       | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                                                       | VALOR MEDIO (%)                                                     | 16%                        |
|                       | UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                                                        | AVERAGE VALUE (%)                                                   |                            |
|                       | UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE      | FUERZA DE ROTURA                                                    | 600 - 900 N                |
|                       |                                                                                             | BREAKING STRENGTH (N)                                               |                            |
|                       |                                                                                             | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> ) | 15 – 25 N/mm <sup>2</sup>  |
|                       | UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE | RESULTADO                                                           | RESISTE                    |
|                       |                                                                                             | RESULT                                                              | RESISTS                    |
|                       | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE        | RESULTADO                                                           | RESISTE                    |
|                       |                                                                                             | RESULT                                                              | RESISTS                    |
|                       | UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE        | CLORURO AMÓNICO<br>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l                        | A                          |
|                       |                                                                                             | HIPOCLORITO SÓDICO<br>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l                   | A                          |
|                       |                                                                                             | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>HYDROCHLORIC ACID 3%                           | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                       |                                                                                             | ÁCIDO CÍTRICO<br>CITRIC ACID 100 g/l                                | COMPLIES WITH THE STANDARD |
|                       |                                                                                             | HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l                    |                            |
|                       |                                                                                             | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>GREEN AGENT IN LIGHT OIL            | 5                          |
|                       |                                                                                             | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL           | 5                          |
|                       | UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE     | ACEITE DE OLIVA<br>OLIVE OIL                                        | 5                          |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO: